


DEKLARACJA ZGODNOŚCI SKŁADNIKA
INTEROPERACYJNOŚCI WE
6/CH/2018

APROBATA TECHNICZNA
AT/07-2016-0141-02

ZKP
128/UWB-007

Podkład strunobetonowy kolejowy PS-94/W14/60E1 & PS-94/W14/49E1



- masa: 310 kg
- powierzchnia oparcia o podsypkę: 0,68 m²
- wielkość siły rysującej wynosi: 200 kN

- zastosowanie w torach linii dużych prędkości wszystkich klas linii kolejowych o szerokości 1435mm
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%