




APROBATA TECHNICZNA
AT/07-2016-0344-00

Podkład strunobetonowy tramwajowy PT-99/SB/49E1



A-A

B-B



- zastosowanie w nawierzchni tramwajowej wykonanej z szyn 49E1
- wielkość siły rysującej w części podszynowej przy rozstawie podpór 40cm wynosi min 200kN
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%
- powierzchnia oparcia: 0,63m²
- objętość: 0,084m³
- waga: 214kg