


APROBATA TECHNICZNA
AT/07-2016-0344-00



ZKP
128-UWB-005

Podkład strunobetonowy tramwajowy PT-99/SB/49E1



A-A

B-B



- zastosowanie w nawierzchni tramwajowej wykonanej z szyn 49E1
- wielkość siły rysującej w części podszykowej przy rozstawie podpór 40cm wynosi min 130kN
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%